

**«ВекторСтрой»****8 (951) 534 02 80****info.vectors@yandex.ru**

Технические характеристики геомембраны профилированной Profbrana 8

Наименование показателя	Ед. изм.	Profbrana 8
Высота выступов профиля	мм	8
Толщина мембраны	мм	0,5 – 0,9
Количество выступом на 1 м ²	шт.	1860
Поверхностная плотность	гр/м ²	450
Прочность на разрыв по осям X/Y (вдоль/поперёк)	кН/м	>6,4 – 10,1
Прочность на сжатие по оси Z	кН/м ²	200 - 460
Воздушный зазор	л/м ²	5,2 – 5,5

Технические характеристики геомембраны профилированной Profbrana 10S

Наименование показателя	Ед. изм.	Profbrana 10S
Высота выступов профиля	мм	10
Толщина мембраны	мм	0,5 – 0,9
Количество выступом на 1 м ²	шт.	3364
Поверхностная плотность	гр/м ²	600
Прочность на разрыв по осям X/Y (вдоль/поперёк)	кН/м	17,1 – 39,7
Прочность на сжатие по оси Z	кН/м ²	600
Воздушный зазор	л/м ²	7,9
Дренарующая способность	л/с*м	4,8
Плотность прикатного геотекстиля Тураг	гр/м ²	136

Технические характеристики геомембраны профилированной Profbrana 20S

Наименование показателя	Ед. изм.	Profbrana 20S
Высота выступов профиля	мм	20
Толщина мембраны	мм	1,0
Количество выступом на 1 м ²	шт.	400
Поверхностная плотность	гр/м ²	1000
Прочность на разрыв по осям X/Y (вдоль/поперёк)	кН/м	22,7
Прочность на сжатие по оси Z	кН/м ²	250
Воздушный зазор	л/м ²	14
Дренарующая способность	л/с*м	10
Прикатной геотекстиль	-	Полипропиленовый (PP)

Оформить заявку на геомембрану Вы можете по электронной почте info.vectors@yandex.ru, либо в разделе сайта [On-line заказ](#).